Ondutiss
Профессиональная пленка

Пароизоляция Ондутис R Termo

Ондутис R Термо — двухслойный материал с алюминиевым напылением. Основное назначение - защита ограждающих конструкций от влаги и конденсата в банях и саунах. Ондутис R Термо - энергосберегающий пароизоляционный материал,
сохраняет тепло внутри помещения, препятствует промерзанию и увлажнению стен, появлению грибка на деревянных поверхностях и коррозии на металлоконструкциях. Также может применяться как пароизоляция стен, ограждающих конструкций и утеплителя от конденсата и пара, которые появляются в отапливаемых помещениях зимой. Пленку Ондутис R Termo можно применять во всех типах ограждающих конструкций: перекрытия, утепленные стены, плоские и скатные кровли. Ондутис R Termo совместима со всеми видами теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловолокна, пенобетона, пенополистирола и т.д.

Ондутис R Термо применяется при температуре от −40 до +120°C, и продлевает срок службы конструктивных элементов дома или бани. Если для изоляции потолка бани используется Ондутис R Термо, то в помещениях не оседает конденсат и деревянные стены остаются сухими. Тепловые потери уменьшаются за счет усиления герметичности ограждающих конструкций и повышения теплозащитных свойств утеплительных материалов.

Предотвращает увлажнение теплоизоляции, появление плесени и коррозию металлических элементов конструкций в отопительный период. Улучшает теплозащитные свойства утеплителя и снижает теплопотери. Металлизированная поверхность отражает свыше 80% инфракрасного излучения и снижает затраты на отопление помещения. Препятствует выпадению конденсата на внутренних поверхностях стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью.

Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	**70±5%**
Ширина, м	**1,5 ±1%**
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	**≥150/130**
Температурный диапазон применения, °C	**-40 +110°C**
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	**Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)**
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10^{-6}	**≤10**